

# U-POL<sup>®</sup> RAPTOR JAPAN

## RAPTOR TRUCK BED LINER – BLACK

<p><b>特徴と利点</b></p>	<p>U-POL'S RAPTOR Truck Bed Liner はピックアップトラックの荷台に塗装する他船艇や建材等様々な材質のものに塗装する事が可能です。 UV 耐性や乾燥性能にも非常に優れています。 他にも黒色以外に着色が可能な TINTABLE 製品も取扱しております。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常に使いやすく、簡単に FILL(入れる) – SHAKE(振る) – SHOOT(塗装する)</li> <li>・1リットルの豊富な容量で扱いやすい。</li> <li>・塗装後の磨きやワックス処理は不要です。</li> <li>・摩耗や汚れ、傷への耐性があります。</li> <li>・サビ、腐食、湿気、気温等様々な場面にも対応可能です。</li> <li>・防水性や柔軟性に優れ、音や振動の減衰に役立ちます。</li> <li>・スプレーガンの空気圧やローラーでの施工によって塗装肌に変化を持たせれます。</li> </ul>
<p><b>安全に使用する 事項</b></p>	<p>使用前にこの取扱説明書や安全シートを必ずお読み下さい。 重要:本製品には危険物が混入されておりますので必ず適切な保護具を付けて施工して下さい。</p> <p>個人情報に関する情報は下記の URL より参照して下さい。 U-POL website at <a href="http://WWW.U-POL.COM">WWW.U-POL.COM</a>. U-POL は推奨する保護具を使用せず施工した場合の事故やその他の責任を負いかねます。</p>
<p><b>表面の処理</b></p>	<p>表面に軽く足付をして頂き、脱脂を必ず行なって下さい。 塗装の際には密着を良くする薬品を塗布しますと持続致します。 傷やサビは施工前に必ず取り除いてください。</p>
<p><b>仕様</b></p>	<p>混合比は 3:1 の容量で混ぜ込みます。 外気温が 20 度での乾燥時間はおよそ 60 分間です。(状態によります)</p> <p>塗装後の車の使用につきましては 軽度の負荷であれば 2~3 日 通常利用に使用する場合は 5~7 日の硬化をお待ち下さい。</p>
<p><b>詳細手順 1</b></p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p><b>FILL</b> – 図表記の A に硬化剤を全て投入して下さい。 <b>SHAKE</b> – キャップをし、ボトルを 2 分間激しく振ってよく馴染ませて下さい。 <b>SHOOT</b> – キャップを取り外し、スプレーガンに取り付けます。 エア圧 2.76-4.82 BAR (40-70 PSI) で塗装する物体に直接吹き付けて下さい。</p>
<p><b>詳細手順 2</b></p>	<p>重ねて塗る場合は 1 回目の塗装が終了してから 60 分間時間を空けて塗装して下さい。 通常利用時に剥げた部分はタッチアップペンにて再補修が可能です。 気温の急激な低下や湿度の上下によって乾燥時間が変わりますのでご注意下さい。</p>

	色をカスタマイズする場合は 1 色と 2 色に分けて塗布して下さい。 またその際もしっかり時間を 60 分間空けて様子を見ながら塗布して下さい。
清掃方法	U-POL 製品に付属されているスプレーガンは使用後は必ず洗浄して下さい。
重要事項	極端に温度が低い場所や乾燥している場所では塗布しないで下さい。 推奨の気温は 20 度で湿度は 60%です。 また完全硬化するまでは重たい荷物等塗装面に置かないで下さい。 塗布後、2～3 日は水に濡らさないで下さい。白い斑点が発生します。

### 製品コード

内容物	1 × 750ml Truck Bed Liner Base 1 × 1L に対する硬化剤
-----	--

製品コード	UP 番号	内容物	Case Quantities
RLB/S4	UP0820	Raptor Liner BLACK 4L PACK (4 × 750ml truck bed liner base + 1L of System 20 )	2
RLB/SV4 (2.1 VOC Ver)	UP0820V	Raptor Liner BLACK 4L PACK (4 × 750ml truck bed liner base + 1L of System 20 )	2
RLT/S4	UP0821	Raptor Liner TINTABLE 4L PACK (4 × 750ml truck bed liner base + 1L of System 20 )	2
RLT/VS4 (2.1 VOC Ver)	UP0821V	Raptor Liner TINTABLE 4L PACK (4 × 750ml truck bed liner base + 1L of System 20 )	2

### VOC 情報

パッケージ記載	UP0820V	混合後	UP237 を 3:1 で混合	UP238 を 3:1 で混合	UP239 を 3:1 で混合
VOC 規制	329g/l   2.7lbs/gal	VOC 規制	275g/l   2.3lbs/gal	275g/l   2.3lbs/gal	275g/l   2.3lbs/gal
VOC 実物	252g/l   2.1lbs/gal	VOC 実物	200g/l   1.7lbs/gal	200g/l   1.7lbs/gal	201g/l   1.7lbs/gal
揮発性物質	39.21% by weight	揮発性物質	45.63% by weight	45.07% by weight	45.07% by weight
水	0% by weight volume	水	0% by weight volume	0% by weight volume	0% by weight volume
化合物	16.60% by weight 23.43% by volume	化合物	27.70% by weight 32.57% by volume	27.07% by weight 32.88% by volume	27.07% by weight 32.44% by volume
密度	115g/l   9.3lbs/gal	密度	1126g/l   9.4lbs/gal	1100g/l   9.2lbs/gal	1112g/l   9.3lbs/gal

FILL SHAKE SHOOT の名前とロゴは U-POL の登録商標です。  
 U-POL US, Inc., 630 Selvaggio Dr, Suite 300, Nazareth, PA 18064  
 Tel: (800) 340 7824; Fax: (800) 787 5150  
 Email: sales-us@u-pol.com Website: www.u-pol.com