RAPTOR ACID ETCH PRIMER

1K エッチングプライマーエアゾール　赤ラベル

用途

・リン酸エッチング配合により、亜鉛メッキ鋼板やアルミニウムのような塗装が困難な材質への塗料の接着を促進します。
・スチール、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板、銅、パテ、完全硬化した塗膜に使用できます。
・直接トップコートが可能です（サンディングは不要）（サンディングも可能）

使用方法

・P180～P400 のサンドペーパーで足つけします（材質によります）

洗浄

脱脂

乾燥

・使用前にエアゾール缶を 2 分間よく振ります。
・約 25 ㎝の距離をとって、2 回コートします。
・コート間隔は 3～5 分になります。

乾燥

・気温 20℃の時、20 分以上で上塗りが可能です（目安）
・必要に応じてサンディング可能です（P400～P800）

保管

・4 年間は適切な保管条件が適用されます。
使用前にエアゾール缶を室温で 2 時間保管してください。長期保管の場合は、乾燥した換気の良い場所で、直射日光や霜の当たらないように保管してください。
エアゾール缶の使用期間を最大限に延ばすため、使用後は必ず缶を逆さにして数秒間スプレーし、ノズルをきれいに掃除してください。
ノズルが詰まった場合は、ノズルを缶から取り出し適切なシンナーに浸してください。
・推奨保管温度　5℃～25℃
・推奨アプリケーション温度　20℃

VOC 情報　すぐに使用できる状態の本製品（製品カテゴリ IIB (e)）の EU 規制値は 840g/L です。
すぐに使用できる状態の本製品の VOC 含有量は 692g/L です。

注文コード	形　式	色	VOC
RPTEP/AL	エアゾール 450mL	グレー	692g/L

重要！専門家の使用に限ります。使用前に取扱説明書をよくお読みください。

本製品には危険物が含まれているため、必ず適切な個人用保護具を使用してください。取扱説明書および個人保護情報については、製品安全データシートを参照してください。U-POLはユーザーが推奨されている個人用保護具を着用していない場合、いかなる責任も負いません。上記のデータは情報提供を目的としたものであり、予告なく変更されることがあります。製品の適合性を確保し、情報の最新性を確認することは、ユーザーの責任です。ご使用の際には、ご自身で情報が最新のものであることをご確認ください。当社の製品やアプリケーションの使用に関する推奨事項は、当社の知識と経験に基づいています。これらの情報はU-POLのウェブサイト WWW.UPOL.COM から入手できます。U-POLは当社が管理できない方法でユーザーが得た結果について責任を負わず、また、利益の損失を含む結果的または偶発的な損害については責任を負いません。